

# ウールマーク品質基準

## 品質基準 CP-5

### 衣服セット剤

#### 製品

この品質基準は、衣類製造のプレス加工時に永続的な耐久性を与えるために使用される商業製品に適用される。

#### 品質基準

特性	試験方法	限界
折り目耐久性 (級：以上)	319	4
変退色 (級：以上)	320	4
汚染度 (Cross staining rating)	320	最大汚染度 基準色 1 = 2 基準色 2 = 1 基準色 3 = 1 基準色 4 = 3 基準色 5 = 1 基準色 6 = 1 基準色 7 = 1 基準色 8 = 1 基準色 9 = 1 基準色 10 = 2 基準色 11 = 1 基準色 12 = 2 未染色 = 1

すべての表は、注と併せて読むこと。

#### 注

ウールマーク **TM319** 折り目耐久性：3種類の試験生地すべてが要求される折り目耐久性を達成する。

ウールマーク **TM320** 変退色と移染：上記の表の限界付近で最もひどく汚染した多織交織布中の繊維に対する汚染を判定する。